

Karta techniczna

Opis produktu:

JKLEJ DO DREWNA D2 EXPRESS to jednoskładnikowy, szybkowiązący klej do drewna o klasie wodoodporności D2. Klej w krótkim czasie uzyskuje wysokie parametry wytrzymałościowe i posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży drewnianych. Może być stosowany w prasach na zimno, do klejenia ręcznego oraz w prasach na gorąco.

Zastosowanie:

Służy do klejenia:

- krzesel i ram mebli tapicerowanych
- montażowego(np. pióro-wpust, czop, kołek)
- blokowego drewna miękkiego i twardego
- płyt wiórowych, pilśniowych i sklejk
- innych materiałów drewnopodobnych.

Sposób użycia:

Przed użyciem klej dokładnie wymieszać.

Zarówno klej jak i materiały sklepane doprowadzić do temperatury min. 15°C.

Powierzchnie muszą być suche, odtłuszczone, oczyszczone i odpylone.

Klej nakładać jednostronnie lub dwustronnie za pomocą pędzla, szpachelki, butelki z dozownikiem, aplikatora, ręcznego wałka lub maszynowo(używając dysz lub walców).

Po naniesieniu odczekać 3 - 5 minut następnie złączyć i równomiernie docisnąć sklepane elementy. Zastosowanie prasy i dwustronne nałożenie kleju znacznie poprawia wytrzymałość połączenia. Czas prasowania zależy od gatunku drewna, jego wilgotności, temperatury i wilgotności powietrza, ilości naniesionego kleju oraz naprężeń występujących w klejonych materiałach.

Proponowane czasy prasowania:

- prasy na zimno: klejenie blokowe (miękkie/twarde drewno) 15/30minut; klejenie montażowe 3-12 minut
- prasy na gorąco: klejenie blokowe (miękkie/twarde drewno) 3/5 minut

W przypadku wyższej niż zalecana wilgotności drewna, ilości nałożonego kleju lub niższej temperatury pracy (18°C - 15°C) zaleca się wydłużenia czasu prasowania.

Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24h.



Karta techniczna

Dane techniczne:

TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY	+18°C DO +25°C	WILGOTNOŚĆ DREWNA	8-10%
CZAS OTWARTY	3 DO 7 MINUT*	CZAS PEŁNEGO UTWARDZENIA	24 GODZINY
LEPKOŚĆ	7000-10000 mPa.s	KOLOR	BEŻOWY
WYDAJNOŚĆ	150-200G/M²	pH	OK.4,6

*CZAS OTWARTY ZALEŻY OD TEMPERATURY
I WILGOTNOŚCI OTOCZENIA. PODANE WARTOŚCI
BYŁY MIERZONE W WARUNKACH LABORATORYJNYCH.

Opakowanie:

Produkt posiada pojemność 500g

Opakowanie zbiorcze to 12 sztuk. Na palecie mieści się 720 sztuk.

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fabrycznych opakowaniach, w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Produkt przechowywany niezgodnie z wymaganiami traci właściwości klejące i nie nadaje się do stosowania. Szczegółowe dane podano na karcie charakterystyki produktu.

Termin ważności :

18 miesięcy od daty produkcji

Czyszczenie :

Świeże zabrudzenia z narzędzi usunąć wodą. Utwardzony klej można usunąć jedynie mechanicznie po uprzednim moczeniu w gorącej wodzie ok.1h.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.