

Karta techniczna

Opis produktu:

KLEJ DO DREWNA D3 EXPRESS

to jednoskładnikowy klej na bazie wodnej z dodatkiem środków modyfikujących w klasie wodoodporności D3 wg PN-EN 204. Zastosowana nowoczesna formuła gwarantuje uzyskanie wysokich parametrów wytrzymałościowych w bardzo krótkim czasie. Klej posiada bardzo dobrą przyczepność do powierzchni drewnianych.

Obszary zastosowań:

- - MEBLI ŁAZIENKOWYCH
- - MEBLI KUCHENNYCH
- - PŁYT WIÓROWYCH, PILŚNIOWYCH I SKLEJKI
- - POŁĄCZEŃ KONSTRUKCYJNYCH NA PIÓRO-WPUST, CZOP, KOŁEK
- - PAPIERU, KARTONU I TEKTURY
- - MDF, HDF I FORNIRU
- - DREWNA MIĘKKIEGO I TWARDEGO (RÓWNIEŻ EGZOTYCZNEGO)

Sposób użycia:

1. Klejone elementy powinny mieć temperaturę min. 15°C. Powierzchnie muszą być suche, odtłuszczone, oczyszczone i odpylone. Nanieść klej i odczekać 2-5 minut, a następnie złączyć i równomiernie docisnąć sklejane elementy. Zastosowanie prasy
2. i dwustronne nałożenie kleju znacznie poprawia wytrzymałość połączenia.
3. W przypadku klejenia w prasach, czas prasowania wynosi :
4. - 15-30 min. (prasy na zimno)
5. - 3-8 min. (prasy na gorąco 50 °C)
6. - 4-6 min. (prasy na gorąco 70°C)
7. Czas prasowania zależy od gatunku drewna, jego wilgotności, temperatury, ilości kleju oraz warunków otoczenia.
8. Pełną wytrzymałość klej osiąga po 24 godzinach.
9. W przypadku wyższej niż zalecana wilgotności drewna, ilości kleju lub niższej temperatury pracy (ok. 15°C) zaleca się wydłużenie czasów prasowania.



Karta techniczna

Właściwości techniczne:

BAZA	DYSPERSJA POLIOCTANU WINYLU
BARWA	BIAŁA
UDZIAŁ SUCHEJ POZOSTAŁOŚCI	46 ± 1 %
CZAS OTWARTY (CZAS OTWARTEGO SCHNIĘCIA)	3 – 10 MINUT
PEŁNY CZAS UTWARDZANIA	24H
TEMPERATURA PRACY	15 – 25 °C
LEPKOŚĆ	9000 ± 1500 MPA·S
CZAS PRASOWANIA (NA ZIMNO)	15-30 MINUT
CZAS PRASOWANIA (GORĄCO)	2-10 MINUT
WILGOTNOŚĆ DREWNA	8 – 12 %
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA	60 – 70%

-PRZY 23°C / 55% WILGOTNOŚCI
WZGLĘDNEJ

-W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY APLIKACJI,
CHŁONNOŚCI PODŁOŻA I GRUBOŚCI KLEJU

-ZALEŻNIE OD TEMP. PRASY

Ograniczenia:

Przestrzegać zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny wg obowiązujących przepisów – szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki.

Opakowanie:

Produkt posiada pojemność 500ml, 30kg. KOLOR biały.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.

SAPEY SP. Z O.O.

ul. Kociowska 24-26, 87-100 Toruń

NIP 8792721072

www.saxbo.pl, mail:kontakt@saxbo.pl

Tel. +48 518 706 845