

Karta techniczna

Opis produktu:

Jednoskładnikowy klej hybrydowy na bazie polimerów modyfikowanych silanem z dodatkiem środków modyfikujących. Klej charakteryzuje się elastyczną spoiną odporną na starzenie i działanie wilgoci. Nie zawiera wody i rozpuszczalników.

Może być stosowany na podłogi z ogrzewaniem podłogowym.

Najważniejszymi cechami tego produktu są :

- Łatwa aplikacja
- Bardzo dobra przyczepność
- Brak skurczu podczas wiązania
- Elastyczna spoina
- Wysoka wytrzymałość końcowa
- Odporny na starzenie i wilgoć
- Odpowiedni na ogrzewanie podłogowe

Zastosowanie:

Służy do klejenia:

- parkietu tradycyjnego i gotowego
- parkietu z drewna egzotycznego
- mozaiki parkietowej
- długich dyli parkietowych
- bruku parkietowego i parkietu lamelowego
- listew przyściennych, drewnianych profili podłogowych
- paneli drewnianych.

Produkt posiada bardzo dobrą adhezję do powszechnie spotykanych podłoży w budownictwie, np. jastrychu cementowego i anhydrytowego, betonu, drewna, płyt OSB, płyt wiórowych, sklejk drewnianej i kamienia.

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża: sprawdzić jakość podłoża - powinno być odpowiednio mocne, suche, równe, czyste, wysezonowane. Stare podłoża należy oczyścić z luźno związanych warstw, farb, klejów i zabrudzeń zmniejszających przyczepność kleju, wyrównać, naprawić pęknięcia i odpylić. Nowe jastrychy anhydrytowe i cementowe przeszlifować i odkurzyć. Przed przystąpieniem do klejenia podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym. Kleju nie wolno rozcieńczać.

Klejenie parkietu: klej przed użyciem należy doprowadzić do temperatury pokojowej. Nakładać równomiernie przy pomocy pacy ząbkowanej B11. Zaleca się nakładać klej jednorazowo na powierzchnię, na której można ułożyć parkiet w czasie około 20 minut. Klepkę parkietową położyć, lekko przesunąć, a następnie silnie docisnąć do podłoża. Szlifowanie i lakierowanie parkietu można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od zakończenia robót, przy czym z uwagi na aklimatyzację drewna w pomieszczeniu zaleca się wykonanie szlifowania po najmniej 14 dniach. Ogrzewanie podłogowe można włączyć po całkowitym związaniu kleju.



Karta techniczna

Dane techniczne:

ODPORNOŚĆ TERMICZNA SPOINY	-40°C DO +50°C	WILGOTNOŚĆ DREWNA	7 - 11%
CZAS OTWARTY	5 - 30MIN*	WILGOTNOŚĆ POWIERZA	MAX. 65%
TEMPERATURA PRACY	MIN.+15°C	WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA	JASTRYCH CEMENTOWY:MAX 2% (CM) JASTRYCH ANHYDRYTOWY:MAX 0,5%(CM)
WYDAJNOŚĆ	800-1200G/M ²	ZALECANE SZLIFOWANIE	PO MIN. 14 DNIACH
KOLOR	BEŻOWY	BAZA	SMX POLIMER

*CZAS OTWARTY ZALEŻY OD TEMPERATURY
I WILGOTNOŚCI OTOCZENIA. PODANE WARTOŚCI
BYŁY MIERZONE W WARUNKACH LABORATORYJNYCH.

Opakowanie:

Opakowania: 18kg (3x6kg).

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fabrycznych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Produkt przechowywany niezgodnie z wymaganiami traci właściwości klejące i nie nadaje się do stosowania. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.

Termin ważności :

12 miesięcy od daty produkcji.

Czyszczenie :

Świeże zabrudzenia z narzędzi usuwać acetonem. Utwardzony klej można usunąć jedynie mechanicznie.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.