

Karta techniczna

Opis produktu:

Jednoskładnikowy klej na bazie wodnej dyspersji polimerowej z dodatkiem środków modyfikujących. Klej charakteryzuje się długim czasem pracy i wysoką wytrzymałością połączenia. Przeznaczony jest do stosowania w budynkach mieszkalnych lub obiektach użyteczności publicznej. Może być użyty na podłogach z ogrzewaniem podłogowym.

Zastosowanie:

Służy do klejenia:

- wykładzin PCV, CV
- paneli winylowych LVT
- wykładzin kauczukowych, poliolefinowych, tekstylnych ze spodem z PCV i pianki poliuretanowej
- wykładzin ściennych.

Produkt posiada bardzo dobrą adhezję do powszechnie występujących podłoży w budownictwie, tj. betonu, wylewek samopoziomujących, płyt posadzkowych, jastrychów anhydrytowych i cementowych.

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża: sprawdzić jakość podłoża, które powinno być odpowiednio mocne, suche, równe, czyste i wysezonowane. Stare podłoża należy oczyścić z luźno związanych lub odspojonych warstw farb, klejów i zabrudzeń zmniejszających przyczepność kleju, wyrównać, naprawić pęknięcia np. z użyciem żywicy i odpylić. Przed przystąpieniem do klejenia podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym. Klejenie wykładzin i podkładów wykładzinowych: przed użyciem klej dokładnie wymieszać. Klej i materiały sklepane doprowadzić do temperatury min. 15°C. Nakładać równomiernie przy pomocy pacy ząbkowanej (zalecana A1, A2 bądź A3). Odpowiednia szpachelka lub wałek jest dobierana w zależności od rodzaju strony spodniej wykładziny, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na wystarczającą zdolność przyczepną wykładziny. Układanie wykładzin lub mat poliuretanowych można rozpocząć wtedy, kiedy klej jest w fazie przyczepności tzn. spoina klejowa staje się przezroczysta i jest klejąca (wykładziny grube ze spodem syntetycznym należy kleić przy spoinie tzw. półmokrej). Wykładzinę, lub matę należy mocno docisnąć do podłoża, a po upływie ok. 20 minut jeszcze raz intensywnie docisnąć lub przewalcować. Czas schnięcia zależy od ilości nałożonego kleju, warunków klimatycznych panujących w pomieszczeniu, chłonności podłoża, rodzaju wykładziny i techniki klejenia. Układane wykładziny powinny być odprężone. Nadmiar kleju należy niezwłocznie usunąć, a zabrudzenia strony wierzchniej oczyścić przy pomocy wody. Ogrzewanie podłogowe można włączyć po całkowitym związaniu kleju. Opakowania po otwarciu należy niezwłocznie zamykać. Ewentualny kożuch na powierzchni kleju usunąć, nie mieszać go z resztą kleju. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 48 h.



Karta techniczna

Dane techniczne:

ODPORNOŚĆ TERMICZNA SPOINY	-15°C DO +50°C	PEŁNA WYTRZYMAŁOŚĆ SPOINY	48H
CZAS OTWARTY	DO 40 MINUT*	ZAPACH	CHARAKTERYSTYCZNY
TEMPERATURA PRACY	MIN.+15°C	KOLOR	BEŻOWY DO BRĄZOWEGO
WYDAJNOŚĆ	300-400G/M²	BAZA	POLIMEROWA

*CZAS OTWARTY ZALEŻY OD TEMPERATURY
I WILGOTNOŚCI OTOCZENIA. PODANE WARTOŚCI
BYŁY MIERZONE W WARUNKACH LABORATORYJNYCH.

Opakowanie:

Opakowania: 5kg

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fabrycznych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Produkt przechowywany niezgodnie z wymaganiami traci właściwości klejące i nie nadaje się do stosowania. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.

Termin ważności :

12 miesięcy od daty produkcji.

Czyszczenie :

Świeże zabrudzenia z narzędzi usuwać wodą. Utwardzony klej można usunąć jedynie mechanicznie.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.