

Karta techniczna

Opis produktu:

Profesjonalny klej w pianie do mocowania płyt izolacyjnych na fasadach, fundamentach i dachach. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do materiałów budowlanych, takich jak styropian EPS, XPS, płyty poliuretanowe (PIR i PUR), beton, metal, płyty kartonowo-gipsowe, drewno, ceramika i powierzchnie bitumiczne. Zastosowana nowoczesna formuła gwarantuje znakomite właściwości izolacyjne (λ 0,034W/m²K) oraz wysoką siłę mocowania wstępnego w szerokim zakresie temperatur (od -5°C do +30°C). Produkt sprawdzony przez profesjonalistów na różnych podłożach mineralnych. Klejenie bez pyłu, bez konieczności dostępu wody i prądu, bez dźwigania. Wysokowydajny - jedno opakowanie zapewnia mocowanie do 12m².

Zastosowanie:

Klej do styropianu EPS i XPS idealnie sprawdzi się przy :

- mocowaniu płyt z białego i grafitowego polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoża mineralnych przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową
- klejeniu paneli wewnętrznych
- uszczelnianiu dachówek
- montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanych z kamienia, konglomeratu, mączek kamiennych, drewna, stali i aluminium

Sposób użycia:

1. Zalecana temperatura puszek z pianą +20°C, minimalna +5°C.
2. Oczyszczyć powierzchnię od kurzu, kawałków tynku itp.
3. Nakręcić pistolet na gwint butli i wstrząsaj przez około 30 sekund.
4. Nałożyć klej na płytę izolacyjną w jednej linii wzdłuż obwodu płyty (3-4 cm od krawędzi), jedną linię kleju nałożyć w środku płyty, równoległe do dłuższej krawędzi (odległość pomiędzy liniami kleju ok. 25 cm)
5. Po nałożeniu kleju na płytę, zaczekaj 2 minuty i przyciśnij ją do ściany.
6. Dołączone do ścian płyty z polistyrenu można korygować w ciągu 5 minut.
7. Gdy klej jest używany do sufitów balkonów lub na długich powłokach, trzeba używać elementów mocujących.

Do pracy z klejem zaleca się używanie pistoletu SAXBO COMFORT Gun, wykonanego z lekkiego tworzywa, który zapewni wygodną i komfortową pracę.

UWAGA! Utwardzony klej powinien być chroniony przed działaniem promieniowania UV.



Karta techniczna

Dane techniczne:

TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY	-5°C DO +30°C
TEMPERATURA ROBOCZA PUSZKI	+5°C DO +25°C
CZAS TWORZENIA NASKÓRKA	10-12 MINUT
CZAS OTWARTY	2 MINUTY
CZAS KOREKTY	5 MINUT
GĘSTOŚĆ	25-30 kg/m ²
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA	0,034W/M ² K
CZAS KOŁKOWANIA	JUŻ PO 2 GODZINACH

Sposób nałożenia na płytę:



Karta techniczna

Dane techniczne:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
PRZYROST WYSOKOŚCI PIANY (STOPIEŃ EKSPANSJI), mm	≤1,5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE, kPa	≥50
MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI POPRZECZNEJ PRZY ŚCIANIU, kPa	≥350
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE DO POWIERZCHNI MPa, POŁĄCZENIA: PŁYTA Z BIAŁEGO LUB GRAFITOWEGO EPS - SPOINA KLEJOWA (8mm) - BETON, WYKONANEGO: • W WARUNKACH LABORATORYJNYCH • PO CZASIE OTWARTYM 4 MIN. • W TEMP. +5°C • W TEMP. +30°C I 30%RH	≥0,08
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE DO POWIERZCHNI MPa, POŁĄCZENIA: PŁYTA Z XPS - SPOINA KLEJOWA (8mm) - BETON, WYKONANEGO: • W WARUNKACH LABORATORYJNYCH • PO CZASIE OTWARTYM 4 MIN. • W TEMP. +5°C • W TEMP. +30°C I 30%RH	≥0,08

Opakowanie:

Produkt posiada pojemność 750ml netto, a jego waga to ok. 905g brutto.
Opakowanie zbiorcze to 12 sztuk. Na palecie mieści się 780 sztuk.

Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w pozycji pionowej, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed nasłonecznieniem. Ogrzanie do temperatury +50°C grozi rozerwaniem. Data ważności wybita jest na opakowaniu.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.