

## Karta techniczna

### Opis produktu:

PIANA MAXI CAŁOROCZNA LOW EXPANSION to superwydajna piana montażowa rekomendowana do szerokiej gamy zastosowań w budownictwie. Zastosowana nowoczesna receptura gwarantuje znakomitą izolacyjność termiczną ( $\lambda$  0,033W/m<sup>2</sup>K) i akustyczną (do 62 dB), potwierdzoną przez międzynarodową organizację FEICA. Krótki czas utwardzania piany wpływa na szybką i wygodną pracę w szerokim zakresie temperatur (od -10°C do +30°C). Posiada doskonałą przyczepność do typowych podłoży budowlanych, takich jak cegła, beton, kamień, drewno, PCV, aluminium, tynk i styropian. Niska post-ekspansja piany zapobiega deformowaniu profili z PVC i aluminium.

### Zastosowanie:

PIANA MAXI CAŁOROCZNA LOW EXPANSION idealnie sprawdzi się przy :

- montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów, rolet, stopni schodów itp.
- wypełnianiu i wygłuszeniu ścian działowych
- wypełnianiu elementów w konstrukcjach szkieletowych
- izolowaniu podłóg, poddaszy, dachów, kabin samochodowych i łodzi
- uzupełnianiu szczelin w złączach ściennych, stropowych i przestrzeniach zamkniętych

### Sposób użycia:

1. Zalecana temperatura puszk z pianą +20°C, minimalna +5°C.
2. Oczyszczyć powierzchnię od kurzu, kawałków tynku itp.
3. Nakręć pistolet na gwint butli i wstrząsaj przez około 30 sekund.
4. Odwróć butlę do góry dnem i zacznij używać, ostrożnie regulując ciśnienie za pomocą pokrętła w pistolecie.
5. W przypadku suchego podłoża lepsze efekty uzyskasz zwilżając je.
6. Jeżeli nakładasz pianę w kilku warstwach, poprzednią warstwę lekko zwilż przed nałożeniem kolejnej.

Do pracy z pianą zaleca się używanie pistoletu do piany SAXBO COMFORT Gun, wykonanego z lekkiego tworzywa, który zapewni wygodną i komfortową pracę.

UWAGA! Utwardzona piana powinna być chroniona przed działaniem promieniowania UV.



## Karta techniczna

### Dane techniczne:

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO<br>DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ                                                                                                                                 | DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI<br>UŻYTKOWE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PRZYROST WYSOKOŚCI PIANY W SZCZELINIE<br>(STOPIEŃ EKSPANSJI), %                                                                                                                                                               | 75±10%                              |
| NAPRĘŻENIE ŚCISKAJĄCE PRZY<br>10% ODKSZTAŁCENIU, kPa                                                                                                                                                                          | ≥20                                 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE<br>DO POWIERZCHNI CZOŁOWYCH, kPa                                                                                                                                                      | ≥70                                 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE, kPa                                                                                                                                                                                                 | ≥50                                 |
| PRZYCZEPNOŚĆ PIANY, kPa, APLIKOWANEJ W<br>TEMP. -5°C DO PODŁOŻA Z: <ul style="list-style-type: none"><li>• BETONU</li><li>• DREWNA</li><li>• METALU</li><li>• PVC</li></ul>                                                   | ≥50<br>≥110<br>≥100<br>≥100         |
| PRZYCZEPNOŚĆ PIANY, kPa, APLIKOWANEJ W<br>TEMP. +30°C DO PODŁOŻA Z: <ul style="list-style-type: none"><li>• BETONU</li><li>• DREWNA</li><li>• METALU</li><li>• PVC</li></ul>                                                  | ≥50<br>≥80<br>≥100<br>≥100          |
| NASIĄKLIWOŚĆ PO 24H W WODZIE PRZY<br>CZĘŚCIOWYM ZANURZENIU, KG/M <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | ≤0,5                                |
| STABILNOŚĆ WYMIAROWA, PO 48H W<br>TEMPERATURZE +40°C I WILGOTNOŚCI<br>WZGLĘDNEJ 95%, %, W KIERUNKU: <ul style="list-style-type: none"><li>• DŁUGOŚCI I SZEROKOŚCI</li><li>• GRUBOŚCI ( KIERUNEK<br/>WZROSTU PIANKI)</li></ul> | ±5<br>±9                            |

## Karta techniczna

### Dane techniczne:

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY        | -10°C DO +30°C |
| TEMPERATURA ROBOCZA PUSZKI         | +5°C DO +30°C  |
| CZAS TWORZENIA NASKÓRKA            | 8-12 MINUT     |
| CZAS CIĘCIA                        | 30 MINUT       |
| CZAS CAŁKOWITEGO UTWARDZENIA       | <8H            |
| ODPORNOŚĆ TERMICZNA PO UTWARDZENIU | -50°C DO +90°C |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA   | 0,033W/M²K     |
| IZOLACJA AKUSTYCZNA                | 62DB           |

### Opakowanie:

Produkt posiada pojemność 875ml netto, a jego waga to ok. 1015g brutto.  
Opakowanie zbiorcze to 12 sztuk. Na palecie mieści się 840 sztuk.

### Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w pozycji pionowej, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed nasłonecznieniem. Ogrzanie do temperatury +50°C grozi rozerwaniem. Data ważności wybita jest na opakowaniu.

### Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.