

Karta techniczna

Opis produktu:

PIANA COMFORT+ CAŁOROCZNA to wysokiej jakości piana poliuretanowa z nowym zaworem, która jest rekomendowana do szerokiej gamy zastosowań w budownictwie. Jej nowoczesna receptura zapewnia doskonałe właściwości robocze oraz znakomitą izolację termiczną (λ 0,033 W/mK) i akustyczną (do 62dB). Dzięki dodanym ulepszaczom piana może być stosowana w szerokim zakresie temperatur (od -5°C do +30°C). Niska post-ekspansja piany zapobiega deformowaniu się cienkościennych profili z PVC i aluminium. Piana jest odporna na pleśń i grzyby oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od -50°C do +90°C).

Zastosowanie:

PIANA COMFORT+ CAŁOROCZNA idealnie sprawdzi się przy :

- montaż ościeżnic okiennych i drzwiowych
- wypełnianie i wygłuszenie ścian działowych
- wypełnianie elementów w konstrukcjach szkieletowych
- izolowanie podłóg, poddaszy, dachów, kabin samochodowych i łodzi
- montaż parapetów, rolet, stopni schodów itp.

Sposób użycia:

1. Zalecana temperatura puszek z pianą +20°C, minimalna +5°C.
2. Oczyszczyć powierzchnię od kurzu, kawałków tynku itp.
3. Nakręć pistolet na gwint butli i wstrząsaj przez około 30 sekund.
4. Odwróć butlę do góry dnem i zacznij używać, ostrożnie regulując ciśnienie za pomocą pokrętła w pistolecie.
5. W przypadku suchego podłoża lepsze efekty uzyskasz zwilżając je.
6. Jeżeli nakładasz pianę w kilku warstwach, poprzednią warstwę lekko zwilż przed nałożeniem kolejnej.

Do pracy z pianą zaleca się używanie pistoletu do piany SAXBO COMFORT Gun, wykonanego z lekkiego tworzywa, który zapewni wygodną i komfortową pracę.

UWAGA! Utwardzona piana powinna być chroniona przed działaniem promieniowania UV.



Karta techniczna

Dane techniczne:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
PRZYRÓST WYSOKOŚCI PIANY W SZCZELINIE (STOPIEŃ EKSPANSJI), %	75±10%
NAPRĘŻENIE ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU, kPa	≥20
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE DO POWIERZCHNI CZOŁOWYCH, kPa	≥70
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE, kPa	≥50
PRZYCZEPNOŚĆ PIANY, kPa, APLIKOWANEJ W TEMP. -5°C DO PODŁOŻA Z: • BETONU • DREWNA • METALU • PVC	≥50 ≥110 ≥100 ≥100
PRZYCZEPNOŚĆ PIANY, kPa, APLIKOWANEJ W TEMP. +30°C DO PODŁOŻA Z: • BETONU • DREWNA • METALU • PVC	≥50 ≥80 ≥100 ≥100
NASIĄKLIWOŚĆ PO 24H W WODZIE PRZY CZĘŚCIOWYM ZANURZENIU, KG/M ²	≤0,5
STABILNOŚĆ WYMIAROWA, PO 48H W TEMPERATURZE +40°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 95%, %, W KIERUNKU: • DŁUGOŚCI I SZEROKOŚCI • GRUBOŚCI (KIERUNEK WZROSTU PIANKI)	±5 ±9

Karta techniczna

Dane techniczne:

TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY	-5°C DO +30°C
TEMPERATURA ROBOCZA PUSZKI	+5°C DO +30°C
CZAS TWORZENIA NASKÓRKA	8-12 MINUT
CZAS CIĘCIA	30 MINUT
CZAS CAŁKOWITEGO UTWARDZENIA	<8H
ODPORNOŚĆ TERMICZNA PO UTWARDZENIU	-50°C DO +90°C
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA	0,033W/M²K
IZOLACJA AKUSTYCZNA	62DB

Opakowanie:

Produkt posiada pojemność 750ml netto, a jego waga to ok. 930g brutto.
Opakowanie zbiorcze to 12 sztuk. Na palecie mieści się 840 sztuk.

Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w pozycji pionowej, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed nasłonecznieniem. Ogrzanie do temperatury +50°C grozi rozerwaniem. Data ważności wybita jest na opakowaniu.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.