

Karta techniczna

Opis produktu:

Wysokiej jakości silikon budowlany do wypełniania połączeń wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dzięki ulepszonej formule może być stosowany w wielu miejscach (w kuchniach, łazienkach, w ogrodzie, a nawet na dachach) oraz do wielu materiałów budowlanych (nie jest agresywny chemicznie). Zawiera zwiększoną ilość środków grzybobójczych i pleśniobójczych, dzięki czemu wykonane spoiny są dużo trwalsze. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wielu materiałów: w szczególności do kabin PCV oraz wanien i brodzików (także akrylowych).

Jest neutralny chemicznie, nie zawiera octowego zapachu i jest bezpieczny dla materiałów wrażliwych. Przy kontakcie z metalami nie powoduje korozji. Po utwardzeniu jest odporny na wodę, UV i działanie temperatur (od -40°C do +150°C). Czas formowania naskórka 10-15 minut.

Szybkość pełnego utwardzania: 2-3mm/24h. Temperatura stosowania od +5 °C do +40 °C. Twardość Shore A: 25.

Pojemność : 310ml

Dostępne kolory: Biały, Bezbarwny

Zastosowanie:

- KUCHNIE i ŁAZIENKI
- DACHY i RYNNY
- PRACE SZKLARSKIE
- GARAŻ i OGRÓD

Zastosowanie do powierzchni:

- DREWNO, METAL, PCV
- SZKŁO, LUSTRA, STYROPIAN
- CERAMIKA, MARMUR, GIPS
- BETON

Sposób użycia:

- Upewnij się, że uszczelniane powierzchnie są czyste, suche i odtłuszczone.
- Temperatura aplikacji musi wynosić od +5°C do +40°C.
- Po nałożeniu silikon musi być obrabiany z lekkim naciskiem, najlepiej za pomocą szpательki do silikonu oraz detergentu. Najlepiej wykonać to w ciągu 5 minut, aby uzyskać profesjonalne wykończenie.
- Nadmiar nieutwardzonego szczeliwa można usunąć rozpuszczalnikiem.
- Utwardzony uszczelniaacz można usuwać tylko mechanicznie.



Karta techniczna

Dane techniczne:

TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY	+5°C DO +40°C
ODPORNOŚĆ NA UV	WYSOKA
CZAS TWORZENIA NASKÓRKA	10-15 MINUT
ODPORNOŚĆ NA WODĘ	JUŻ PO 1H
CZAS CAŁKOWITEGO UTWARDZENIA	2-3MM/24H
ODPORNOŚĆ TERMICZNA PO UTWARDZENIU	-40°C DO +150°C
ODCZYN	NEUTRALNY (BEZ DRAŻNIĄCEGO OCTU)
TWARDOŚĆ SHORE A	25

Opakowanie:

Produkt posiada pojemność 310ml netto, a jego waga to ok. 375g brutto.
Opakowanie zbiorcze to 12 sztuk. Na palecie mieści się 1440 sztuk.

Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w pozycji pionowej, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed nasłonecznieniem. Data ważności wybita jest na opakowaniu.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.